





MapefinishTM Wet Look

Sellador acrílico a base de agua de alto brillo y calidad superior



DESCRIPCIÓN

Mapefinish Wet Look es un sellador de alto brillo, transparente, a base de agua de un solo componente para superficies de concreto que cumple y excede los requisitos establecidos por la Ley para Norteamericanos con Discapacidades en cuanto a capacidad antideslizante. *Mapefinish Wet Look* utiliza resinas híbridas epoxi acrílicas que ofrecen una resistencia superior a la abrasión y enrojecimiento y una excelente capacidad antideslizante, excediendo las capacidades de la mayoría de los acrílicos a base de solventes y de gran cantidad de dispersiones de uretano. *Mapefinish Wet Look* tiene un bajo contenido de VOC, no tiene olor y es permeable al vapor de agua, lo que lo hace perfecto para aplicaciones en superficies de concreto en interiores y exteriores y sobre revestimientos epoxi. *Mapefinish Wet Look* mejora el color y se aplica fácilmente y cuenta con un rendimiento superior.

USOS

- Sellador transparente y mejorador de color para concreto estampado
- Sellador transparente para superficies de concreto en interiores y exteriores, tales como pisos de alto tránsito en los cuales se necesita una excelente capacidad antideslizante y de resistencia a la abrasión
- Mejora en forma visual el color de superficies de concreto coloreadas integral o tópicamente

SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Acabados decorativos de concreto
- Superficies de concreto sólidas, estables y limpias, tanto en interiores como exteriores
- Adoquines expuestos de áridos y alta densidad
- Revestimientos epoxi de buena adherencia para pisos

NOTAS TÉCNICAS

- Aplique varias capas finas en vez de una capa gruesa. Estas capas proporcionarán un acabado consistente y de durabilidad superior.
- Debido a la amplia variedad disponible de revestimientos para pisos, tenga cuidado al elegir un sellador. A fin de asegurar la compatibilidad entre el sellador y la superficie dura o el revestimiento para pisos, pruebe dicha instalación en un área pequeña.
- *Mapefinish Wet Look* puede usarse sobre concreto coloreado en forma integral. No se recomienda el uso de *Mapefinish Wet Look* sobre superficies que han sido tratadas con un colorante ácido reactivo (debido a la dificultad de limpiarlo adecuadamente). En estos casos, por lo general se obtendrá un mejor resultado aplicado un sellador a base de solvente de dos componentes. Si se utiliza *Mapefinish Wet Look*, limpie agresivamente y neutralice la superficie tratada con el colorante ácido reactivo en forma exhaustiva. Luego de la limpieza, realice mediciones de pH en diferentes áreas de la superficie para asegurar la presencia de valores de pH de 9 o

mayores. En todos estos casos, realice una prueba en un área del tamaño adecuado antes de llevar a cabo la aplicación.

- *Mapefinish Wet Look* puede aplicarse en temperaturas de 7°C a 35°C (45°F a 95°F). Incremente el tiempo de curado cuando la temperatura esté por debajo de los 18°C (65°F).
- Para una instalación óptima, no trabaje bajo la luz directa del sol o sobre concreto caliente.

Comuníquese con el Departamento de servicio técnico de MAPEI para obtener las recomendaciones de instalación relacionadas con sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

INSTRUCCIONES

1. Preparación de Superficies

- 1.1 Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estables y estar limpios.
- 1.2 Limpie cuidadosamente la superficie y retire cualquier sustancia que pudiera interferir con la adherencia o la instalación del material, inclusive suciedad, pintura, alquitrán, asfalto, cera, aceite, grasa, compuestos de látex, selladores, compuestos de curado, agentes para la liberación de encofrados, aguacal, acabados sueltos y sustancias extrañas.
- 1.3 La temperatura del sustrato de concreto y del ambiente en el área debe estar entre los 7°C y 35°C (45°F y 95°F) antes de la aplicación. Las temperaturas deben mantenerse en este rango por lo menos durante 24 horas después de la instalación de *Mapefinish Wet Look*. Una vez que *Mapefinish Wet Look* haya secado (en aproximadamente 4 a 8 horas), proteja la superficie de agua estancada durante 24 horas.

2. Mezcla

- 2.1 *Mapefinish Wet Look* deberá mezclarse o agitarse suavemente hasta obtener una consistencia homogénea antes de su aplicación.
- 2.2 Si agrega óxidos en polvo o colorantes líquidos a *Mapefinish Wet Look*, mezcle o agite periódicamente para asegurar que el color se encuentra suspendido en forma uniforme mientras lo aplica.
- 2.3 No aplique sobre superficies mojadas.
- 2.4 No diluya con agua.

3. Aplicación

- 3.1 Aplique con rodillo, cepillo, pulverizador mediante bombo o a presión.
- 3.2 Técnicas de aplicación para cada uno de los métodos mencionados anteriormente:

3.2.1 Rodillo: Coloque el material en una batea para rodillo y aplique uniformemente con un rodillo pequeño de superficie vellosa (6 mm [1/4"]) a fin de obtener el acabado deseado. En superficies absorbentes, aplique rápidamente de lado a lado del piso en un espesor consistente para mantener un borde húmedo. Termine con un aplicador de lana de oveja para asegurarse la aplicación de una película uniforme de material.

3.2.2 Cepillo: Aplique capas delgadas, aplicando el cepillo en una sola dirección para cada capa aplicada. Termine con un aplicador de lana de oveja para asegurarse la aplicación de una película uniforme de material.

3.2.3 Pulverizador mediante bombo: Utilice un pulverizador de alta calidad y una boquilla que pueda generar un rocío fino. Aplique capas delgadas, cuidando de no dejar charcos. Algunas superficies reaccionarán mejor si se le aplica un rodillo inmediatamente.

3.2.4 Pulverizador a presión: Consulte las recomendaciones del fabricante del equipo. Aplique una capa delgada y repita el procedimiento hasta obtener el espesor deseado.

- 3.3 Al aplicarse sobre el concreto, la primera capa deberá ser muy delgada. Varias capas finas proporcionan mejores resultados que una sola capa gruesa. Evite formar charcos.

4. Nueva Aplicación

- 4.1 *Mapefinish Wet Look* se encontrará listo para una segunda capa tan pronto como la primera esté seca. El secado podría tardar entre 30 minutos a 2 horas dependiendo de la temperatura y la humedad.
- 4.2 Evite caminar sobre la superficie instalada durante por lo menos 4 horas después de su aplicación dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad.
- 4.3 Proteja del tránsito, suciedad, polvo y humedad hasta que *Mapefinish Wet Look* se encuentre curado y se haya instalado el acabado para pisos. En aplicaciones en exteriores, proteja *Mapefinish Wet Look* de la exposición a agua estancada durante 24 horas.
- 4.4 A fin de asegurar la obtención de los resultados deseados, pruebe todos los tratamientos de superficie en un área pequeña de muestra.

5. Limpieza

- 5.1 Lávese las manos y las herramientas con agua inmediatamente, antes de que el material se endurezca. Por lo general, es necesario usar un solvente para retirar el material seco o se lo puede quitar mediante medios mecánicos.
- 5.2 Limpie las áreas de sobre pulverización inmediatamente antes de que seque el material.

FICHA TÉCNICA a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

Rango de temperatura para la aplicación	7°C a 35°C (45°F a 95°F)
Tiempo de espera para volver a aplicar	30 a 60 minutos
Tiempo de espera para permitir tránsito peatonal liviano	4 horas
Color	Claro
Olor	Suave
Contenido de VOC	111 g/l
Punto de inflamación	> 150°C (300°F)
Índice de refracción, 60°	> 75 (espesor típico de película = 2 capas)
Espesor típico de película	2 capas con un espesor de película seca (DFT) de 3 milésimas de pulgada combinado
Resistencia a la abrasión – de acuerdo a ASTM D4060†	Pérdida de < 40 mg
Coefficiente de fricción – de acuerdo a ASTM F1679††	0,60 mojado (sustrato suave) 0,75 seco (sustrato suave) 0,63 mojado (sustrato de textura liviana, referencia ICRI CSP#1) 0,79 seco (sustrato de textura liviana, referencia ICRI CSP#1)
Capacidad antideslizante	Excelente
Brillo	Bueno a muy bueno, dependiendo de la cantidad de capas aplicadas
Resistencia a la impresión de caucho caliente	Excelente
Resistencia al enrojecimiento	Excelente
Conservación	2 años cuando se almacena en el recipiente original a 23°C (73°F) en un área seca
Transporte	Proteja del congelamiento
Higiene y seguridad	Consulte la Ficha de Seguridad de Materiales (MSDS) para obtener instrucciones de manipulación segura.

† ASTM D4060, Rueda Tabor CS-17 para Abrasión (carga de 1 000 gramos, 1 000 ciclos).

†† 2 capas de Mapefinish Wet Look, probado sobre Ultratop™ (suave) y Concrete Renew™ Fine (textura liviana).

PRESENTACIÓN

Cubo: 18,9 L (5 gal. de EE.UU.)

CONSUMOS APROXIMADO* por capa por 3,79 L (1 gal. de EE.UU.)

23,2 a 32,5 m² (250 a 350 pies²) sobre sustratos no porosos

13,9 a 23,2 m² (150 a 250 pies²) sobre sustratos porosos

* Los datos de consumo sólo se muestran para fines estimativos. Los consumos reales en la obra pueden variar de acuerdo con las condiciones del sustrato incluso porosidad, el tipo de equipo que se utilice, el espesor que se aplique, los procedimientos de manejo e instalación. El rango más bajo se aplica a la primera capa; espere un mayor consumo en las capas siguientes.

6. Protección

- 6.1 El cuidado y mantenimiento adecuado extenderá la duración de Mapefinish Wet Look. Barra y limpie la superficie con frecuencia. Para un rendimiento a largo plazo en aplicaciones en interiores en las cuales se ha agregado colorante tópica o integralmente al concreto, mantenga un acabado para pisos protector.
- 6.2 No arrastre equipo pesado sobre el piso.
- 6.3 Limpie los derrames de productos químicos inmediatamente.

**MapefinishTM
Wet Look**



AVISO

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

MAPEI

Oficinas Centrales en América del Norte

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Teléfono: 1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734)
Fax: (954) 246-8800

Servicio al Cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicio Técnico

1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Información Adicional

Website: www.mapei.com

MAPEI – EE.UU.

Ft. Lauderdale, Florida
Fredericksburg, Virginia
Garland, Texas
San Bernardino, California
South River, New Jersey
Tempe, Arizona
West Chicago, Illinois

MAPEI – Canadá

Laval, Québec
Brampton, Ontario
Delta, British Columbia

MAPEI – Argentina

Buenos Aires

MAPEI – Puerto Rico

Dorado

MAPEI – Venezuela

Caracas, Ref. J-30312350-3

Para los datos más actuales
del producto, visite
www.mapei.com.



PR5571 MWLD_B09Svp
©2009 MAPEI Corporation. Derechos Reservados.
Impreso en EE.UU.